


### Ficha Técnica

# HANKO CONCEPT BLANCO



### MEDIDA PLANTILLA



|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TIPO PASTA: BLANCA                                                     | CLASE: ESMALTADO |
| ACABADO: NO RECTIFICADO DESTONIFICACIÓN SUSTANCIAL (V3)                |                  |
| RECOMENDACIONES DE USO: REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES            | 2                |
| COLOCACIÓN: JUNTA MÍNIMA DE 2,5MM. NO TRABAR. NO APTO PARA EXTERIORES. |                  |
| ZONAS DE APLICACIÓN: INTERIOR                                          |                  |
| CARAS: 3                                                               |                  |

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO SEGÚN LA NORMA ISO 13006 Y UNE-EN 14411

| DIMENSIÓN                               | ENSAYO - NORMA | NORMA ISO 13006 | KERABEN                           |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| LARGO - CALIBRE CENTRAL                 | ISO 10545-2    | ±0,6% ±2,00mm   | ±0,09% B: 701,0±0,60mm            |
| CORTO - CALIBRE CENTRAL                 | ISO 10545-2    | ±0,6% ±1,50mm   | ±0,16% B: 249,8±0,40mm            |
| ESPESOR                                 | ISO 10545-2    | ±5,00% ±0,50mm  | ±5,00% 8,7 ±0,44mm                |
| RECTITUD DE LOS LADOS                   | ISO 10545-2    | ±0,5% ±1,50mm   | ±0,14% .1,00 mm                   |
| ORTOGONALIDAD                           | ISO 10545-2    | ±0,5% 2,00mm    | ±0,16% ≤1,10 mm                   |
| PLANITUD LATERAL DE SUPERFICIE / ALABEO | ISO 10545-2    | ±0,5% ± 2,00mm  | +0,17% / -0,07% +1,20mm / -0,50mm |

| PROPIEDADES FÍSICAS          | ENSAYO - NORMA                                                              | VALOR PRESCRITO POR LA NORMA                                                                                         | KERABEN                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO | EN 16165 Anexo A<br>EN 16165 Anexo B<br>EN 16165 Anexo C<br>ANSI A137: DCOF | Declaración del Fabricante<br>Declaración del Fabricante<br>Declaración del Fabricante<br>Declaración del Fabricante | NO APLICA<br>NO APLICA<br>NO APLICA<br>NO APLICA |
| ABSORCIÓN DE AGUA            | ISO 10545-3                                                                 | >10%                                                                                                                 | 12% < E < 18%                                    |
| FUERZA DE ROTURA             | ISO 10545-4                                                                 | 600 N                                                                                                                | 600 N                                            |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN     | ISO 10545-4                                                                 | 12 N/mm²                                                                                                             | 12 N/mm²                                         |
| IMPACTO                      | ISO 10545-5                                                                 | Declaración del Fabricante                                                                                           | NO APLICA                                        |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN    | NO APLICA                                                                   | NO APLICA                                                                                                            | NO APLICA                                        |
| COEFICIENTE DE DILATACIÓN    | ISO 10545-8                                                                 | 9 · 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>                                                                                 | 6,5 · 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>           |
| RESISTENCIA TÉRMICA          | ISO 10545-9                                                                 | Declaración del Fabricante                                                                                           | RESISTE                                          |
| RESISTENCIA AL CUARTEO       | ISO 10545-11                                                                | Exigida                                                                                                              | RESISTE                                          |
| RESISTENCIA A LA HELADA      | ISO 10545-12                                                                | Declaración del Fabricante                                                                                           | NO APLICA                                        |

| PROPIEDADES QUÍMICAS                                                                |                                       |                           | ENSAYO - NORMA | NORMA ISO 13006            | KERABEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|---------|
|  | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS/BASE DÉBILES | ÁCIDO CÍTRICO             | ISO 10545-13   | Declaración del Fabricante | LA      |
|                                                                                     |                                       | ÁCIDO CLORHÍDRICO         | ISO 10545-13   | Declaración del Fabricante | LA      |
|                                                                                     |                                       | HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE) | ISO 10545-13   | Declaración del Fabricante | LA      |
|  | RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS/BASE FUERTES | ÁCIDO LÁCTICO             | ISO 10545-13   | Declaración del Fabricante | HA      |
|                                                                                     |                                       | ÁCIDO CLORHÍDRICO         | ISO 10545-13   | Declaración del Fabricante | HA      |
|                                                                                     |                                       | HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE) | ISO 10545-13   | Declaración del Fabricante | HA      |
|  | RESISTENCIA AGENTES DE LIMPIEZA       |                           | ISO 10545-13   | Mínimo B                   | A       |
|  | RESISTENCIA A LAS MANCHAS             |                           | ISO 10545-14   | Mínimo 3                   | 5       |



**CONSEJOS DE COLOCACIÓN DEL PRODUCTO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.**

Para conseguir un resultado óptimo en la colocación de este producto es imprescindible el cumplimiento de las siguientes recomendaciones:

**ANTES DE LA COLOCACIÓN**

- Antes de la colocación, verificar que el producto cerámico se ajusta a lo solicitado. El código numérico en el caso del tono y alfabético en el caso del calibre, indican posibles diferencias de tonalidades y de nominales entre diversas producciones, si el contenido de cada caja no se corresponde en idéntico tono y calibre, estas, no deben instalarse mezcladas.
- Manipular las piezas con cuidado para evitar problemas de despuntado y rayado.
- Maestrear las paredes y los suelos antes de la colocación.

**DURANTE LA COLOCACIÓN**

- Para la fijación de las piezas, usar un cemento cola de calidad y peinar tanto la pared o el suelo como la propia pieza, peinando con llana dentada del tamaño adecuado al formato de la pieza. La colocación con morteros tradicionales, utilizados para baldosas de pasta blanca o roja, no garantiza una buena adhesión para las baldosas de gres porcelánico. Para garantizar una buena adhesión al soporte en baldosas de gres porcelánico, es imprescindible la utilización de materiales de agarre y de rejuntado específicos.
- En lugares donde sea necesario reforzar la estanqueidad, usar un mortero de rejunte epoxi especial impermeable para juntas. Para lograr la estanqueidad entre la pared alicatada y la bañera/plato de ducha, se recomienda usar un perfil de pvc específico para este uso o una aplicación de epoxi o silicona especial de sellado impermeable específico y elástica.
- Se utilizarán las herramientas adecuadas como llana dentada, maza y llana de goma para rejuntado. No utilizar cuñas para establecer el ancho de junta. Para una óptima colocación se recomienda utilizar mecanismos de nivelación, como las campanas de colocación.
- Los lados de las piezas deben quedar perfectamente limpios antes de la colocación de la siguiente pieza. Las piezas deben colocarse perfectamente alineadas para mantener la verticalidad y horizontalidad de todas las juntas. En los casos en los que se quiera colocar el material desplazado, las mismas, no deberán estar separadas entre sí más de un 20% de la superficie total de la pieza.
- En materiales pulidos y/o rectificados, las piezas están ligeramente biseladas, para evitar despuntados y facilitar su colocación. En este tipo de materiales, al unir las piezas, debe quedar una junta de al menos 1,5 mm de grosor para revestimientos rectificados y 2 mm para pavimentos rectificados, que debe ser sellada con material de rejuntar tipo "junta fina" exento de áridos. En el caso de materiales no rectificados, la junta deberá ser siempre de al menos 2,5 mm de grosor. No deberán utilizarse materiales de rejuntado que contengan "negro de humo" (juntas negras).
- En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 milímetros libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en estancias mayores a 7 m<sup>2</sup>, y de dilatación de 5 mm cada 20 a 40 m<sup>2</sup> de superficie en exteriores y el doble en interiores. La colocación sin juntas no es recomendable técnicamente.

**DESPUÉS LA COLOCACIÓN / MANTENIMIENTO**

- Una vez finalizado el proceso debemos retirar el material sobrante, antes de que se endurezca, y así proceder a una primera limpieza con productos no abrasivos, (ácido fluorhídrico y derivados) basta con agua caliente y un detergente neutro.
- Proteger adecuadamente las baldosas colocadas del tránsito de obra hasta la finalización de la misma.
- Para la limpieza de las piezas debe utilizarse una esponja limpia. No usar estropajos u otros materiales que pueden rayar la superficie de este producto. No utilizar ningún producto abrasivo o excesivamente ácido.
- Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador como FilaCleaner.

| Recomendaciones para casos de suciedad intensa y/o incrustada:                | Producto a utilizar: |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cemento, cal del agua, rayas metales, óxidos.                                 | DETERDEK             |
| Residuos juntas de resina epoxi.                                              | FILA CR10            |
| Grasas, bebidas, comidas, goma, tintes, rotulador, gotas de pintura plástica. | FILA PS/87           |
| Pintadas de grafitis.                                                         | FILA NOPAINT STAR    |
| Cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva.                      | FILASOLV             |

**OTRAS CONSIDERACIONES**

- El fabricante recomienda seguir las pautas establecidas en la "Norma UNE 138002:2017 Reglas generales para la ejecución de baldosas cerámicas por adherencia" y a ella se remitirá en caso de reclamaciones en España.
- La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado derivado del incumplimiento de estas premisas.
- Será responsabilidad del cliente final, el mantenimiento a lo largo de la vida útil de los productos, para garantizar que las características técnicas de los mismos, se mantienen inalterables a lo largo del tiempo durante el uso de los mismos.
- Los datos que aparecen en la siguiente hoja técnica son válidos únicamente para las muestras de la producción anteriormente reseñada.
- Para pruebas de producciones actuales deberán contactar directamente con Keraben Grupo S.A.U.

**Notas importantes:**

La información técnica enunciada en este documento representa valores típicos de orientación general y en ningún momento puede ser considerada como garantía, las pruebas se realizaron en condiciones de laboratorio por lo anterior deben en todo caso ser tomadas como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de **FONCER** es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente sin la autorización por escrito. Esta ficha no es aplicable a productos complementarios.

\*La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores.